



Paperlime

Komponent w przemyśle papierniczym

Wapno budowlane EN 459-1 CL 90-Q (R5, Psv)

Wapno palone bryły
wysokoreaktywne



Konfekcjonowanie

Wapno palone w bryłach jest dostępne luzem do załadunku na środki transportowe.

Skladowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem.

Zastosowanie

Wapno palone w bryłach znajduje zastosowanie w hutnictwie, w przemyśle chemicznym, w przemyśle celulozowo-papierniczym, w przemyśle sodowym oraz w ochronie środowiska. Wszystkie zidentyfikowane zastosowania umieszczone są w załączniku do karty charakterystyki KCH/2 dla CaO.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna palonego w bryłach wynosi 30 dni od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed działaniem wilgoci.

Wymagania normowe

Spełnia wymagania PN-EN 459-1:2012.

Rodzaj: Symbol CL 90 (R5, Psv).

Badania wg PN-EN 459-2:2010.

Wapno budowlane EN 459-1 CL 90-Q (R5, Psv) palone w bryłach produkowane przez Trzuskawica S.A. Zakład Kujawy spełnia wymagania normy PN-EN 459-1:2012 „Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności”.

Wapno palone w bryłach jest produktem otrzymanym przez wypalenie kamienia wapiennego w piecach szybowych typu Maerz.

Tlenek wapnia, główny składnik wapna palonego, został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) i ma nadany numer rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0058.

Trzuskawica S.A. posiada Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1487-CPR-096-01 wydany przez jednostkę notyfikowaną Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji ICiMB OSiMB w Krakowie o numerze notyfikacji 1487. Dla produktu wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych Nr 3/K/W/19 oraz oznakowanie CE.



ZAKŁAD KUJAWY Bielawy 1, 88-192 Piechcin

Dokument odniesienia

PN-EN 459-2:2010

Pobranie próbki wg

PN-EN 932-1 Metody pobierania próbek

| Lp. | Właściwość użytkowa wapna | Jednostka miary | Wymagania PN-EN 459-1:2012 | Wartość deklarowana |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 01 | CaO + MgO | % | ≥ 90 | ≥ 91 |
| 02 | MgO | % | ≤ 5 | ≤ 1,0 |
| 03 | CO ₂ | % | ≤ 4 | ≤ 2,5 |
| 04 | SO ₃ | % | ≤ 2 | ≤ 0,7 |
| 05 | Wapno czynne | % | ≥ 80 | ≥ 86,0 |
| 06 | Stala objętość | | próba odpowiednia | próba odpowiednia |
| 07 | Reaktywność (t ₆₀) Czas gaszenia dla temperatury 60°C | min. | ≤ 10 | ≤ 3:00 |
| 08 | Wydajność | dm ³ 10 kg | powyżej 26 | ≥ 26 |
| 09 | Ciężar nasypowy | kg/dm ³ | - | 0,85-0,95 |

Dla każdej dostawy wystawiamy Świadcstwo jakości, obejmujące dane identyfikujące dostawę i wyniki badań parametrów. Jakość wapna potwierdzana okresowo przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

UWAGA: Substancja niebezpieczna: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: droga narażenia: drogi oddechowe: STOT SE 3; Działanie drażniące na skórę: Skin Irritation 2; Poważne uszkodzenie oczu: Eye Damage 1. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki KCH/2.

Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Trzuskawica S.A. parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej www.trzuskawica.pl. Niniejsza Karta produktu nie może być powielana bez pisemnej zgody Trzuskawica S.A. inaczej jak tylko w całości.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 11.09.2020 r.

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny

Nr rejestrowy BDO 000008731 - NIP 657-038-67-32 - REGON 000560101

SR w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000096034

Kapitał Zakładowy Spółki 53 411 050 zł wpłacony w całości.