

Kamień

Konfekcjonowanie

Kruszywo wysyła się luzem w wagonach kolejowych lub transportem samochodowym.

Skladowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z podłożem, z inną frakcją lub też zawilgoceniem. Nie jest substancją niebezpieczną.

Zastosowanie

Kamień bazaltowy o granulacji 80/150 mm jest przeznaczony do dalszej przeróbki u odbiorców stosujących we własnych procesach technologicznych bazalt w stanie gorącym i posiadających w tym celu własne piece przystosowane do topienia kamienia bazaltowego o określonej granulacji (np. zakłady produkujące wełnę skalną).

Okres gwarancji

Okres to 365 dni od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed dostępem wilgoci.

Kamień bazaltowy

80/150 mm



Kamień bazaltowy otrzymuje się z naturalnego surowca, jakim jest bazalt. Frakcję 80/150 mm uzyskuje się przez mechaniczne rozdrobnienie i rozsortowanie kamienia.



KOPALNIA BAZALTU TARGOWICA 57-211 Ciepłowody

Lp.	Parametr	Wartość średnia	Ogólne granice (najbardziej prawdopodobny przedział wartości)
01	SiO ₂	44,8	43,5-45,5
02	Al ₂ O ₃	13,3	13,0-13,6
03	Fe ₂ O ₃	13,0	12,5-13,5
04	CaO	9,80	9,5-10,5
05	MgO	8,10	7,00-9,50
06	TiO ₂	3,30	2,60-3,50
07	Na ₂ O + K ₂ O	4,10	3,80-4,50

Lp.	Parametr	Wartość
01	Nadziarno	≤ 10%
02	Podziarno	≤ 10%
03	Gęstość objętościowa ziarn	2,97 Mg/m ³
04	Nasiąkliwość	0,12-0,56%
05	Mrozoodporność	≤ 1%
06	Odporność na ścieranie M _{DE}	≤ 15%
07	Odporność na rozdrabnianie LA	≤ 15%

Niniejsza karta produktu nie może być powielana bez pisemnej zgody Trzuskawica S.A. inaczej jak tylko w całości.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 14.08.2020 r.

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sitkowie, Sitkowska 24, 26-052 Nowiny
 Nr rejestrowy BDO 000008731 - NIP 657-038-67-32 - REGON 000560101
 SR w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000096034
 Kapitał Zakładowy Spółki 53 411 050 zł wpłacony w całości.